

Dasr4[®] series covering yarn

WS **Dasr4**[®]

Low Power

SHELVINO

Regular Power

SKB-300

No Power

SAMPLE BOOK



WS30 36dtex(32d) 混用率:ポリウレタン25% ナイロン75%

非常にソフトなストレッチで熱セット性に大変優れている為、形態安定性が非常に向上し乱寸になりにくい機能を持った糸です。またトルクがなく強度も強いのでクルミ編成状態が非常にきれいです。いままでストレッチヤーンを入れなかった商品にも入れて頂く事により新しい商品展開が考えられ手洗いも可能な商品を生み出すことが出来る様になりました。ニット素材1プライに対し、この糸をプレーティングする事により編地を安定させ、非常に軽く柔らかい風合いになり、さらに編み目も綺麗になり、本体の素材感を更にグレードアップ致します。またソフトパワーの極細ダブルカバーリングにより斜行を防ぎ、目立たず従来品のようなトルクやテカリ等が無く、生産性が向上致します。10ゲージ以上の全面編込みや付属部分、また編地の接結用として最高の機能を発揮します。

取扱い上の注意

- 表編糸の裏側に完全にプレーティング編み出来る様に二重給糸口を御使用下さい。
- 100~120℃スチームで放縮し、弾性発現を行って下さい。
- 水洗い縮絨・溶剤系縮絨については通常条件で可能です。通常洗剤による水洗いが可能です。
- タンブラー乾燥も特に問題ありません。
- 放縮又はソーピング後の編地は5~10%広い型枠を挿入し、100~120℃でスチームセット(スチーム加熱5~10秒、バキューム5秒)して下さい。
- 乾熱セットする場合は、140℃を超えないようお願い致します。
- ハンドアイロン使用時は特に温度設定(スチーム120℃以下)に気を付けて下さい。必ず同じ共生地でハンドアイロンを充分に当て大丈夫が確認して下さい。
- 塩素漂白は避けて下さい。
- ドライクリーニングは通常条件、洗濯はネットに入れての洗濯をお願いします。



SV80 84dtex(76d) 混用率:ポリウレタン8% ナイロン92%

シェルビーノは厳しい品質管理の下で生産されたポリウレタン弾性糸を芯糸に使用したカバーリングヤーンです。耐久性・編立性・伸長回復性・染色堅牢度など数々の優れた特性を持っており、あらゆるストレッチ商品の企画に最適です。リブ編みからニット製品全ての用途に使用されているニット用のスタンダードです。

取扱い上の注意

- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
- 染色は避けて下さい。但し後染をされる場合ナイロンの染色基準に従って染色し染後の商品適正を確認して下さい。PHが7以上になると堅牢度に影響しますので後加工処方については十分予備試験をして、適性を確認して下さい。
- 毛焼・シルケット加工は避けて頂き石油・ガスストーブ等の燃焼ガスなどの酸性化ガスがある場所には放置しないで下さい。
- カシミア製品のファー加工に使用する場合は、ナイロンが変色(色抜け)する恐れがありますので避けて下さい。*ポリエステルカバーリングのDasry®2075をお勧め致します。
- 先染糸と白との組み合わせ柄は色移りの問題がある為充分予備試験をして適正確認をして下さい。
- 家庭洗濯条件は最高40℃とし、感想は陰干しにして下さい。
- ドライクリーニングは通常条件をお願いします。
- アイロン温度は使用する相手素材も綱領に入れて決めて下さい。但し120℃以下として下さい。



33dtex(30d) ナイロン100%

ニット業界で唯一のノーパワー&超弱ストレッチの万能補強糸です。強度や伸縮性のない糸への補強糸として、また透け防止や不安定な編地等に最適です。特に12~18ゲージで効果を発揮致します。*展開カラー○印のみ
*別注色はチャージアップで3.0kgより対応致します。*5kgより通常単価になります

取扱い上の注意

- 編地熱セットは100~120℃(5~10秒)でスチームセットしてください。
- ボーダー糸の場合、色別の乱寸を防ぐため生成(3050)1色を御使用下さい。
- 透け防止等に使用される場合は、縮絨またはソーピングをお勧め致します。
- 透かし柄や荒い生地等については引っ掛かりにご注意下さい。
- 編立時の張力は必ず緩めに設定下さい。
- 編機のシンカー及び給糸口等に傷があると、糸切れの原因になりますのでご注意ください。

Dasr4[®] series



ご覧になる環境によって、実際の色と異なる場合がございます。


Dasr4[®] series




ご覧になる環境によって、実際の色と異なる場合がございます。

Dasr4[®] series


9



10



11



12



ご覧になる環境によって、実際の色と異なる場合がございます。

Dasr4[®] series

13




14



15



16



SKB-300は*マークのカラーのみのストックとなります。

ご覧になる環境によって、実際の色と異なる場合がございます。

Dasr4[®] series covering yarn

- 国内代理店 -

株式会社ニットマテリアル

〒400-0047 山梨県甲府市徳行1丁目14-16
TEL : 055-237-3309 FAX : 055-237-8344
Email: knit.m@knit-material.jp

マエダ[®]繊維工業株式会社

〒602-8205 京都市上京区智慧光院通一条下ル
MAEDA TEXTILE COMPANY LTD.
E-MAIL ws_order@maedatex.co.jp
SAGARU ICHIJYO CHIEKOIN DORI
KAMIKYO-KU KYOTO JAPAN ZIPCODE 602-8205
PHONE 075-431-5815 FAX 075-451-0757